



## 駱駝牌

## S200 特遮水性封固底漆(司拿)

## 產品簡介

使用範圍	適用於室內的石牆、三合土牆和灰泥牆
產品介紹	此封固底漆專為保護室內牆壁而配製，遮力特佳，塗掃後形成防鹼力強之漆膜
特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 優異遮蓋力</li> <li>✓ 黏結力特強</li> <li>✓ 高附著力</li> <li>✓ 防鹼性</li> <li>✓ 施工簡易</li> </ul>
標準包裝	1L & 4L

## 技術資料

基料	丙烯酸聚合物乳液
顏色	白色
完工表面	啞光
粘度	> 80 KU (25°C)
比重	約 1.25 ~ 1.35
細度	低於 60 微米
固體體積含量	約 25%
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12.5 平方米 (以每層乾膜厚度 20 微米計算)
建議塗膜厚度	掃塗/ 輾塗 --- 濕膜 : 60 - 80 微米 --- 乾膜 : 15 - 20 微米
乾燥時間	指觸乾 - 1 小時 硬乾 - 2 小時 重塗時間@25°C - 最短 4 小時, 最長 72 小時

## 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

## S200 特遮水性封固底漆(司拿)

施工

適用稀釋劑	清水
施工方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>稀釋份量： 掃塗 - 按容量比例，每 10 份油漆加入 1 份清水稀釋 輾塗 - 開罐後可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋 普通噴塗 - 按容量比例，每 10 份油漆加入約 2 份清水稀釋 無風噴塗 - 開罐後可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋</li> </ul>
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>新造水泥在施工前必須完全固化(約 28 天)</li> <li>施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其它污漬。重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份</li> </ul>
施工建議	<ul style="list-style-type: none"> <li>宜於晴朗日子下施工</li> <li>使用前應攪拌均勻</li> </ul>

安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	24 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7°C，濕度低於 85%</li> <li>施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境</li> <li>保護非施工毗鄰的地方，免受影響</li> <li>在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語</li> </ul>
產品貯存、運輸及處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送</li> <li>於不用時需把罐蓋緊</li> <li>使用前應攪拌均勻</li> <li>貯存於陰涼乾爽地方</li> </ul>
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐</li> <li>濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫</li> <li>皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫</li> <li>吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫</li> </ul>
受規管漆料類別	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	≤ 200g/ltr (即用狀態)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。